

## 1К ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ONLAK, 520 МЛ

Однокомпонентный акриловый грунт-наполнитель с высокой наполняющей способностью. Предназначен для нанесения на отшлифованные старые 2К лакокрасочные покрытия, а также на стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности. Быстро сохнет и может быть отшлифован после полного высыхания. Не содержит хроматов и свинца.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Цвет                    | серый, белый, чёрный, красный |
| Основа                  | акриловая, 1К                 |
| Степень блеска          | матовый                       |
| Толщина сухого покрытия | 30–50 мкм                     |

### СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- высокая наполняющая способность
- быстрое высыхание
- возможность шлифования после высыхания
- влагостойкость
- стойкость к нефтепродуктам

**Важно!** Грунт не содержит хроматов и свинца.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения: температура от +10°C, относительная влажность воздуха — не более 80%.

Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию.

Перед нанесением поверхность должна быть чистой, сухой и подготовленной. Допускается нанесение на полностью отверждённое и отшлифованное старое лакокрасочное покрытие, сталь, алюминий, оцинкованные поверхности, а также тщательно высушенные 1К и 2К наполнители.

**Важно!** Перед распылением тщательно встряхнуть аэрозольный баллон в течение 2–3 минут.

### ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

| Параметр              | Значение | Примечание               |
|-----------------------|----------|--------------------------|
| Расстояние распыления | 20–30 см | распылять равномерно     |
| Количество слоёв      | 2–3      | наносить последовательно |

**Рекомендуемая толщина сухого покрытия:** 30–50 мкм.

## ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

| Этап         | Параметр    | Требование                          |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| Встряхивание | 2–3 минуты  | непосредственно перед распылением   |
| Температура  | от +10°C    | при влажности не более 80%          |
| Вентиляция   | обязательна | обеспечить подачу и вытяжку воздуха |

**После использования:** перевернуть баллон вверх дном и распылять до очистки клапана, чтобы предотвратить его закупорку.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

| Способ нанесения       | Расстояние | Количество слоёв | Толщина сухого покрытия |
|------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| Аэрозольное распыление | 20–30 см   | 2–3              | 30–50 мкм               |
| После использования    | —          | —                | очистить клапан         |

## СУШКА И ОБРАБОТКА

| Этап       | Условие                 | Результат         | Примечание                                |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Сушка      | естественная            | быстрое высыхание | точное время зависит от условий нанесения |
| Шлифование | после полного высыхания | допускается       | поверхность должна быть полностью сухой   |

**Поверхности для нанесения:** полностью отверждённое и отшлифованное старое ЛКП; тщательно высушенные 1К и 2К наполнители; сталь, алюминий и оцинкованные поверхности.

## УПАКОВКА

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1К грунт универсальный аэрозольный ONLAK | аэрозольный баллон 520 мл     |
| Доступные цвета                          | серый, белый, чёрный, красный |

## СОДЕРЖАНИЕ ЛОС

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Предельное значение для категории B/b | 840 г/л          |
| Содержание ЛОС в продукте             | не более 800 г/л |



**Внимание!** Указанная информация получена на основании лабораторных исследований и опыта применения. Данные актуальны на момент публикации и не являются исчерпывающими.



Техническая поддержка: [info@onlak.ru](mailto:info@onlak.ru) [www.onlak.ru](http://www.onlak.ru)

Тел. +7(495)789-47-31