

1К ФОСФАТИРУЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ ONLAK, 520 МЛ

Однокомпонентный быстросохнущий антикоррозионный фосфатирующий грунт в аэрозольной упаковке. Используется как первичный грунт для локального ремонта и подготовки металлических поверхностей перед нанесением последующих лакокрасочных материалов. Обеспечивает хорошую адгезию к стали, алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали и повышает коррозионную стойкость системы покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	серый
Основа	фосфатирующая, 1К
Степень блеска	матовый
Форма выпуска	аэрозоль

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- высокая коррозионная стойкость
- отличная адгезия к металлическим подложкам
- короткое время сушки
- удобен для локального ремонта и труднодоступных участков
- готов к применению, не требует смешивания с отвердителем или разбавителем

Важно! Перед нанесением поверхность должна быть тщательно очищена, отшлифована и обезжирена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сталь: очистить поверхность до степени St 2 по ISO 8501-1, удалить пыль и обезжирить.
Оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь: обезжирить, обработать красным матирующим полотном типа Scotch-Brite и повторно обезжирить.
Полиэфирные шпатлёвки: обработать абразивом P80–P240, удалить пыль и обезжирить.
Перед распылением тщательно встряхнуть баллон.

Условия нанесения: температура поверхности и материала выше +5°C, относительная влажность воздуха — не выше 80%.

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

Параметр	Значение	Примечание
Расстояние распыления	20–30 см	наносить тонкими равномерными слоями
Количество слоёв	2–3	межслойная выдержка 5–10 минут

Рекомендуемая сухая плёнка: 10–20 мкм. После нанесения последнего слоя дать покрытию высохнуть естественным способом.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Этап	Параметр	Требование
Подготовка стали	St 2	очистить, удалить пыль и обезжирить
Цветные и оцинкованные металлы	Scotch-Brite красный	матировать и повторно обезжирить
Полиэфирные шпатлёвки	P80–P240	отшлифовать и обезжирить

Перед распылением: тщательно встряхнуть баллон. Наносить несколькими тонкими равномерными слоями. После использования перевернуть баллон и кратковременно распылить для очистки клапана.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Способ нанесения	Расстояние	Количество слоёв	Межслойная выдержка
Аэрозольное распыление	20–30 см	2–3	5–10 минут
Условия нанесения	выше +5°C	—	влажность ≤80%

СУШКА И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Этап	Условие	Время	Примечание
На отлип	при +20°C	20–30 минут	время зависит от толщины слоя и условий
Следующее покрытие	при +20°C	через 30 минут	не позднее чем через 7 суток

После 7 суток: перед нанесением последующего покрытия поверхность обработать красным матирующим полотном типа Scotch-Brite.

УПАКОВКА

1К фосфатирующий аэрозольный грунт ONLAK	аэрозольный баллон 520 мл
Цвет	серый

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

1К фосфатирующий аэрозольный грунт ONLAK	5 лет в закрытой заводской упаковке
Условия хранения	хранить вдали от источников тепла, огня и прямых солнечных лучей



Внимание! Указанная информация получена на основании лабораторных исследований и опыта применения. Данные актуальны на момент публикации и не являются исчерпывающими.



Техническая поддержка: info@onlak.ru www.onlak.ru

Тел. +7(495)789-47-31