

2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ ONLAK

Двухкомпонентный выравнивающий грунт на основе акриловых смол. Используется в качестве вторичного грунта с последующим шлифованием. Предназначен для подготовки окрашиваемых поверхностей, в том числе при окраске коммерческого и железнодорожного транспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	серый, бежевый
Сухой остаток	72±2%
Плотность при 20°C (DIN 51757/4)	1,5 кг/л
Степень блеска (DIN 67530)	матовый

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- хорошие изолирующие свойства
- позволяет получать толстослойные покрытия
- легко шлифуется
- возможно нанесение методом «мокрый по мокрому»
- короткое время сушки

Внимание! Перед применением основу тщательно перемешать; Отвердитель ONLAK добавить в указанном соотношении.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха — не выше 80%, температура поверхности — не менее чем на 3°C выше точки росы. Катафорезный, анафорезный грунт, 1K/2K уошпраймер, Shop Primer: обезжирить средством «Антисиликон».

Пластики (стеклопластик, ABS): обезжирить, обработать серым матирующим полотном типа Scotch-Brite, повторно обезжирить.

Полиэфирные шпатлёвки: обработать абразивом P80–P240, обезжирить.

Важно! Несоблюдение пропорций смешивания с отвердителем приводит к снижению адгезии, химстойкости и ухудшению защитных и декоративных свойств покрытия.

РАСХОД

Мокрая плёнка	Сухая плёнка	Теоретический расход
80 мкм	40 мкм	12,7 м²/литр
160 мкм	80 мкм	6,3 м²/литр

Внимание! Практический расход зависит от способа нанесения, сложности конструкции и структуры окрашиваемой поверхности.

СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

	По объёму, %	По массе, %
2К акриловый грунт ONLAK	100	100

Отвердитель ONLAK	20	13
Разбавитель для акриловых ЛКМ	0–20%	0–20%

Внимание! Жизнеспособность смеси с Отвердителем ONLAK при 20°C — 3 часа.

Межслойная выдержка — 5–10 минут.

Степень разбавления зависит от способа нанесения, рабочих параметров, температуры окружающей среды и требуемой толщины покрытия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	Давление, бар	Диаметр сопла	Количество слоёв
Пневматическое распыление	2,0–4,0	1,5–2,0 мм	1–2
Airless/Airmix	100–120 / 40–80	0,013–0,015 дюйм	1

СУШКА

	От пыли	На отлип	До шлифования
При 20°C	5–10 минут	30 минут	8 часов
При 60°C	–	–	30 минут

Обработка: сухое покрытие шлифовать абразивом P320–P400; при мокром шлифовании — P600–P1000.

УПАКОВКА

2К акриловый грунт ONLAK	0,8 кг; 1 кг; 16 кг; 20 кг
Отвердитель ONLAK	поставляется отдельно

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

2К акриловый грунт ONLAK	24 месяца в закрытой заводской упаковке
Отвердитель ONLAK	18 месяцев в закрытой заводской упаковке

 **Внимание!** Указанная информация получена на основании лабораторных исследований и опыта применения. Данные актуальны на момент публикации и не являются исчерпывающими.

 Техническая поддержка: info@onlak.ru www.onlak.ru

Тел. +7(495)789-47-31