

1К ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ONLAK, 520 МЛ

Быстросохнущий однокомпонентный эпоксидный аэрозольный грунт. Надёжно изолирует поверхность, защищает металл от коррозии и усиливает адгезию последующих покрытий. Предназначен для локального и точечного ремонта. Подходит для стали, алюминия, латуни, оцинкованной и нержавеющей стали, стеклопластика, старого лакокрасочного покрытия и дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	серый
Основа	эпоксидная, 1К
Степень блеска	матовый
Форма выпуска	аэрозоль

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- антикоррозионная защита и изолирующие свойства
- высокая адгезия к металлическим и другим подготовленным поверхностям
- быстрое высыхание и лёгкое шлифование
- не образует подтёков при правильном нанесении
- подходит для точечного ремонта и нанесения методом «мокрый по мокрому»
- стойкость к механическим, атмосферным и химическим воздействиям

Важно! Перед нанесением поверхность должна быть тщательно очищена, отшлифована и обезжирена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Старое ЛКП и грунтованные поверхности: очистить от загрязнений, продуть сжатым воздухом и обезжирить; обработать серым матирующим полотном, повторно продуть и обезжирить. Перед нанесением удалить пыль липкой салфеткой.

Алюминий, чёрная, оцинкованная и нержавеющая сталь: очистить, обезжирить, отшлифовать абразивом Р320–Р400, продуть и повторно обезжирить.

Полиэфирные шпатлёвки: отшлифовать абразивом Р320–Р400, продуть сжатым воздухом и обезжирить.

Условия нанесения: температура 15–25°C, относительная влажность воздуха — до 75%.

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

Параметр	Значение	Примечание
Расстояние распыления	30 см	распылять равномерно
Количество слоёв	2–3	межслойная выдержка 5 минут

Температура нанесения: 15–25°C; относительная влажность воздуха — до 75%.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Этап	Параметр	Требование
Подготовка поверхности	P320–P400	для металлов и полиэфирных шпатлёвок
Очистка	обезжиривание	до и после шлифования
Удаление пыли	перед нанесением	использовать липкую салфетку
Перед распылением: тщательно встряхнуть баллон. Наносить несколькими равномерными слоями с рекомендуемой дистанции.		

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Способ нанесения	Расстояние	Количество слоёв	Межслойная выдержка
Аэрозольное распыление	30 см	2–3	5 минут
Условия нанесения	15–25°C	—	влажность до 75%

СУШКА И ОБРАБОТКА

Этап	Условие	Время	Примечание
Воздушная сушка	при +20°C	1–2 часа	время зависит от толщины слоёв и условий
Шлифование	после полного высыхания	—	грунт легко шлифуется

Последующие покрытия: допускается нанесение после полного высыхания грунта; для локального ремонта возможно применение методом «мокрый по мокрому».

УПАКОВКА

1К грунт эпоксидный аэрозольный ONLAK	аэрозольный баллон 520 мл
Цвет	серый

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

1К грунт эпоксидный аэрозольный ONLAK	5 лет в закрытой заводской упаковке
Условия хранения	хранить в закрытой заводской упаковке вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей



Внимание! Указанная информация получена на основании лабораторных исследований и опыта применения. Данные актуальны на момент публикации и не являются исчерпывающими.



Техническая поддержка: info@onlak.ru www.onlak.ru

Тел. +7(495)789-47-31