

Алкидная 1К аэрозольная грунт-эмаль ONLAK

Антикоррозионная грунт-эмаль в аэрозольном баллоне 520 мл

Однокомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль на основе модифицированных алкидных смол. Предназначена для защитно-декоративной окраски подготовленных металлических поверхностей, ремонта дорожной и сельскохозяйственной техники, оборудования и металлоконструкций. Аэрозольная форма удобна для небольших деталей и локальной подкраски. Материал готов к применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Характеристика
Количество компонентов	Один компонент (1К)
Тип связующего	Модифицированное алкидное
Цвет	По каталогу RAL; код указан на баллоне
Внешний вид покрытия	Матовое, полуматовое или глянцевое Согласно маркировке выбранного исполнения
Готовность к применению	Готова к распылению

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

Образует декоративное покрытие с антикоррозионными свойствами для наружных и внутренних работ. Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия подготовленной стали или финишного слоя совместимой системы. Эффективность защиты зависит от подготовки металла, сплошности и толщины покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалить загрязнения, масло, пыль и непрочно держащиеся покрытия. Поверхность обезжирить подходящим очистителем и полностью высушить. Участки, не подлежащие окраске, закрыть.

Сталь очистить от ржавчины и окалины до прочного основания; нанесение на рыхлую коррозию не допускается. Для оцинкованной стали и алюминия применять совместимый адгезионный грунт. Старое прочное покрытие заматировать и проверить пробным нанесением.

Рекомендуется работать при температуре воздуха, поверхности и баллона около +20 °C.

Относительная влажность — не выше 80%; температура основания — не менее чем на 3 °C выше точки росы. Не наносить на влажное основание или при образовании конденсата. Перед работой проверить цвет, адгезию и совместимость пробным выкрасом.

РАСХОД

Баллон	Нанесение	Ориентировочная площадь
520 мл	Два тонких слоя	Около 1,5 м ²

Фактическая площадь зависит от цвета, состояния основания, геометрии изделия и потерь при распылении. Указанный расход не задаёт толщину сухой плёнки; для системы с нормируемой толщиной её контролируют отдельно.

ПОДГОТОВКА БАЛЛОНА

Выдержать баллон при комнатной температуре без принудительного нагрева. Перед распылением тщательно встряхнуть и сделать пробное нанесение. Во время работы периодически повторять встряхивание. Баллон не вскрывать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Способ	Расстояние	Слои	Межслойная выдержка
Аэрозольное распыление	Около 25 см	Два тонких слоя	2–3 минуты

Наносить равномерными плавными проходами, не задерживая распылитель на одном месте и не допуская подтёков. Выдержка 2–3 минуты относится к тонким слоям в ходе одной окраски; при замедленном испарении растворителя паузу увеличить.

Не наносить толстый мокрый слой. При повторной окраске частично отвердевшего алкидного покрытия возможно сморщивание; режим перекрытия после длительной паузы предварительно проверить на образце.

После работы перевернуть баллон распылителем вниз и кратковременно распылять несколько секунд для очистки клапана. Удалить краску с наружной части распылителя и установить защитный колпачок.

СУШКА

Температура	Высыхание на отлип	Режим
+20 °C	Около 60 минут	Естественная сушка

Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности и воздухообмена. Высыхание на отлип не означает полного отверждения. До набора эксплуатационных свойств исключить монтажные нагрузки и мойку. Возможность контакта с химическими веществами подтверждают отдельно; срок выдержки перед вводом в эксплуатацию уточняют у технической поддержки.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 520 мл с клапаном, распылителем и защитным колпачком. Цвет и степень блеска указаны на маркировке. Ёмкость баллона не равна объёму жидкой эмали без пропеллента.

ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности и дату изготовления проверять по маркировке аэрозольного баллона. Хранить в неповреждённой заводской упаковке в сухом проветриваемом месте, вдали от нагрева и прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию температуры выше +50 °C. Температурный диапазон хранения соблюдать по этикетке. Беречь от детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасный аэрозоль. Баллон под давлением: не прокалывать и не сжигать, в том числе после использования. Не распылять на открытое пламя, горячие поверхности и источники искр. Не курить. Работать при достаточной вентиляции, защищать глаза, кожу и органы дыхания в соответствии с паспортом безопасности. Не вдыхать аэрозоль.